



ARCTICA

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE

CARATTERISTICHE GENERALI

E' una pittura murale all'acqua lavabile per interno di eccezionale qualità e resistenza. A base di legante misto – acrilico in emulsione, biossido di titanio, biocida garantito, pigmenti selezionati per le loro caratteristiche qualitative decisamente superiori.

Di aspetto opaco ed uniforme possiede le seguenti **caratteristiche tecniche** che possono essere così riassunte:

- Ottima dilatazione e copertura;
- Ottimo punto di bianco;
- Aderisce bene al supporto;
- Buona resistenza allo sfregamento a secco;
- Asciuga velocemente;
- Battericida ed antimuffa;
- Facilità di applicazione;
- Ottima traspirabilità;
- Non ingiallente;
- Finitura liscia, vellutata;

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO LA PARTE NECESSARIA ALL'UTILIZZO

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: emulsioni misto-acrilico;

Peso specifico: 1.73 g/cmc circa ;

pH : 8.2 circa;

Viscosità di confezionamento: 38000±2000 CPS a 30°;

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : pitture opache per pareti e soffitti interni (Cat.A. - BA) 75g/l (2007); 30 g/l (2010). ARCTICA contiene al massimo 30 g/l.

Aspetto: OPACO;

Classe di resist. allo sfregamento: MEDIO LAVABILE;

Applicazione: pennello, rullo, airless;

Diluizione: la prima mano 20% -30% con acqua in peso, la seconda mano 15% -20% di acqua in peso;

Essiccazione: 20' – 30' al tatto, circa 24 ore in profondità;

Sovraverniciatura: varia a seconda della temperatura stagionale;

Resa: 5-7 mq/lt. diluita, sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;

Colori disponibili: bianco;

Confezioni disponibili: lt.5.0, lt.14;

Magazzino: 12 mesi negli imballaggi originali, non diluiti con acqua ad una temperatura compresa fra i 5° e i 30° C;

Seguire sempre scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche. Solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessità è opportuno rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilità, diretta ed indiretta, derivante dall'uso proprio o improprio del prodotto.

MODALITA' D'USO

Preparazione del fondo

1. Su muri già pitturati non occorre alcuna preparazione particolare, salvo una buona pulizia della parete eliminando le parti non aderenti ed in fase di distacco;
2. Su intonaco nuovo o su supporto debole, pulire bene con acqua nebulizzata (idropulitrice) o con spazzola ed applicare il fissativo "FIXUP" per ambienti interni. Su superfici di cemento la parete deve essere pulita da polvere, detriti tracce di oli, grassi o altri possibili agenti di distacco. Eventuali zone ammalorate o incoerenti dovranno essere rimosse e riparate con malta cementizia. Sulla superficie così preparata verrà stesa quindi una mano di fissativo;
3. Su superfici con presenza di muffe/funghi/alghe occorre dapprima asportarle meccanicamente con spazzola d'acciaio e poi effettuare il trattamento bonificante "DISINFESTO" al fine di una eliminazione totale e radicale delle spore. Lasciare asciugare qualche ora per poi applicare due mani di ARCTICA;

Applicazione

Normalmente sono sufficienti due mani per ottenere una buona copertura ed una superficie uniforme. Il tempo necessario per l'asciugamento e funzione delle condizioni ambientali e del grado di assorbimento del supporto.

- Non applicare se il supporto è bagnato o in presenza di forte umidità;
- Non applicare con temperature vicino allo 0°C.

Norme di sicurezza

ARCTICA non presenta particolari rischi durante la manipolazione, mentre il film è particolarmente innocuo. Nel caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Nel caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.