

COLORIFICIO



..... non solo pitture !!!

ICS sas - via Carpignano zona P.I.P.73020 CURSI (LE)
tel. 0836/434049 fax. 0836/434423

http : www.colorificioics.it e-mail : info@colorificioics.it

SETTEMBRINI GROUP

Paint e coating specialties

BUCCIATO

FONDO GRAFFIATO E RASATO, UNIFORMANTE

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un prodotto all'acqua a base di legante stirolo-acrilico in emulsione, ad alto contenuto di pigmenti, farine di quarzo varie granulometrie a curva bilanciata, additivi vari e cariche minerali di primissima qualità.

Di aspetto opaco ed uniforme possiede le seguenti **caratteristiche proprie :**

- Ottima dilatazione e copertura;
- Ottimo potere riempitivo;
- Aderisce bene al supporto, senza pericoli di spellicolamenti o microfessurazioni;
- Il film una volta essiccato e' duro ed elastico;
- Buona resistenza allo sfregamento a secco;
- Resiste all'esterno alle piu' diverse condizioni atmosferiche;
- Possiede una elevata resa applicativa;
- Di facile impiego;
- Battericida ed antimuffa;
- Adatto per applicazioni interne ed esterne.
- Ottimo per rivestire intonaci cementizi e calcestruzzo;

*Il prodotto **BUCCIATO** non richiede alcuna etichettatura secondo la legge e le norme CEE vigenti.*

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO LA PARTE NECESSARIA ALL'UTILIZZO

TEME IL GELO

Seguire sempre attentamente scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche. solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessità è opportuno rivolgersi al nostro Servizio Tecnico. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, derivante dall' uso proprio o improprio del prodotto.

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: resine acriliche pure

Peso specifico: 1.83 g/cmc circa;

pH : 8.6÷8.9 circa

Viscosità di confezionamento: pasta densa

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : pitture per pareti esterne (Cat.A/C. - BA): 40 g/l (2010). **BUCCIATO** contiene al massimo 18 g/l.

Aspetto: OPACO

Classe di resistenza allo sfregamento: SUPERLAVABILE

Resa: 28-30 mq circa, 1 mano e finitura bucciata

Metodo di applicazione: pennello, rullo;

Essiccazione: 1 ora al tatto ; in profondità in 24 h. circa;

Sovraverniciatura: secondo lo spessore e le condizioni ambientali;

Durata in magazzino: 12 mesi negli imballaggi originali, non diluito ad una temperatura compresa fra i 5° e i 30°C

Confezioni disponibili: secchi da lt.14 e 5lt.

MODALITA' D'USO

Preparazione del supporto

Su fondi ben rifiniti e nuovi: spazzolare, spolverare fino ad rimuovere ogni impurità, imprimere con una mano di primer fissativo acrilico ACRIL 8 EXTRA diluito al 400 % e quindi applicare una mano di Bucciato.

Per fondi vecchi e sfarinanti: spazzolare, sabbiare, spolverare, fino a rimuovere ogni parte in fase di distacco, quindi imprimere con ACRIL 8 EXTRA diluito al 400 % di acqua.

In ogni caso il supporto di applicazione deve essere perfettamente asciutto, ben stagionato, livellato, liscio e tirato a fino, esente da residui provenienti da prodotti disarmanti, da efflorescenze saline, da muffe, funghi, alghe, polveri, parti in fase di distacco o ammalorati, residui di tempere o calce.

Applicazione

Rullo di lana, rullo di spugna, spruzzo, pennello. Lasciare trascorrere almeno 6 ore tra la 1° e la 2° mano e circa 24 ore dalla mano di imprimitura con ACRIL 8 EXTRA . Per ottenere una finitura bucciata, applicare una prima mano con un rullo di lana e poi modellarla successivamente con un rullo di spugna incrociando bene le rullate.

Applicare a temperature comprese tra i +5° C e + 30° C, evitare superfici assolate o gelide, giornate ventose ed in imminenza di piogge e comunque in presenza di forte umidità atmosferica.

Diluizioni

20%-30% di acqua per la prima mano; 10-15% per la seconda mano; poca diluizione per la finitura bucciata;

Avvertenze

- Mai operare su muri caldi, muri umidi ed in giornate ventose.
- Non infiammabile, non richiede alcuna etichettatura.
- Non applicare con temperature vicine ai 0 °C.

Norme di sicurezza

BUCCIATO non presenta particolari rischi durante la manipolazione, mentre il film è particolarmente innocuo. Nel caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Nel caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.