



CALCE ANTICA

PITTURA A BASE DI GRASSELLO DI CALCE SILOSSANICA

Caratteristiche generali

È un' idropittura minerale ecologica formulata con legante a base di grassello di calce spenta di fossa lungamente stagionata, olii speciali, pigmenti di prima scelta, che ne permettono l'applicazione a pennello, rullo ed airless. Additivata con emulsioni silossaniche conferiscono al prodotto massima idrorepellenza e traspirabilità.

Le **caratteristiche proprie** possono essere così riassunte :

- ❑ Buona resistenza agli aggressivi chimici e meteorologici;
- ❑ Prodotto totalmente minerale ininfiammabile;
- ❑ Elevata idrorepellenza;
- ❑ Elevata permeabilità al vapore;
- ❑ Adesione diretta al supporto tramite reazione;
- ❑ Stesse deformazioni del supporto;
- ❑ Resistenza alla formazione di alghe e funghi;
- ❑ Minimo contenuto di legante organico;
- ❑ Massima traspirabilità;
- ❑ Elevato punto di bianco;
- ❑ Elevata copertura.

Il soddisfacimento di tali proprietà tecniche avviene solo nel caso in cui il supporto di applicazione sia totalmente traspirante ed uniforme, esente da polvere e incrostazioni e l'applicazione avvenga in condizioni ambientali ottimali.

Per ottenere i risultati voluti seguire attentamente e scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche. Solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Il Colorificio Settembrini non si assume alcuna responsabilità, diretta e/o indiretta, derivante dall'uso proprio o improprio del prodotto. Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Servizio Tecnico.

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: grassello di calce

Peso specifico: 1.44 Kg/lit. circa

pH : 12.5

Viscosità di confezionamento:
26000±2000 CPS a 30°

Aspetto: opaco

Classe di resistenza: < 1000 cicli

Diluizione: con acqua 15%

Resa: 1.5 – 2.00 kg/m² circa

Applicazione: pennello, rullo, airless;

Essiccazione: fuori polvere in 30 min.

Sovraverniciatura: dopo 12 ore dalla prima mano

Imballaggio: 5.0 lt, 14.0 lt;

Compatibilità: non compatibile con altri prodotti;

Magazzinaggio: 12 mesi negli imballaggi originali, non diluiti con acqua ad una temperatura compresa tra i +5° e i +30°C;

MODALITA' D'IMPIEGO

Preparazione

- Su muri già pitturati occorre asportare incrostazioni e polveri depositate riportando in superficie l'intonaco originario;
- Su intonaco nuovo e stagionato procedere all'imprimatura con FIXSIL/ACRIL 8 EXTRA diluito con due/tre parti d'acqua;
- Su muri già pitturati a calce o silicati procedere dopo un'accurata pulizia della parete, come al punto precedente.
- E' consigliabile per la buona riuscita del lavoro operare in condizioni ambientali ottimali.

Applicazione

- Imprimiture al supporto con FIXSIL/ACRIL 8 EXTRA, lasciare passare 12 ore e poi applicare CALCE ANTICA con rullo o pennello. Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30° C e in presenza di forte vento o imminente pioggia.

Diluizioni:

- Diluire con acqua potabile nella percentuale del 15% in peso con agitazione attraverso l'uso di un mescolatore.

Normative per la sicurezza d'impiego

In base alle informazioni disponibili, se il prodotto viene impiegato in modo tecnicamente corretto non provoca effetti nocivi.

E' consigliabile proteggersi gli occhi e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua corrente e consultare urgentemente un medico.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio Settembrini dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.