



ICS sas - via Carpignano zona P.I.P.73020 CURSI (LE)  
tel. 0836/434049 fax. 0836/434423

http : [www.colorificioics.it](http://www.colorificioics.it) e -mail : [info@colorificioics.it](mailto:info@colorificioics.it)

SETTEMBRINI GROUP

## **GRAFFIATO**

RIVESTIMENTO PROTETTIVO E DECORATIVO PER ESTERNI ED INTERNI AD “EFFETTO RIGATO”

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

E' un prodotto all'acqua a base di legante acrilico in emulsione, ad alto contenuto di pigmenti e varie granulometrie e cariche minerali di prima qualità'.

Di aspetto opaco ed uniforme possiede le seguenti **caratteristiche proprie** :

- Ottima dilatazione e copertura;
- Aderisce bene al supporto, senza pericoli di spellicolamenti o microfessurazioni;
- Il film una volta essiccato è duro ed elastico;
- Resiste all'esterno alle più diverse condizioni atmosferiche;
- Possiede una elevata resa applicativa;
- Di facile impiego;
- Battericida ed antimuffa;
- Adatto per applicazioni interne ed esterne.

**Il prodotto GRAFFIATO non richiede alcuna etichettatura secondo la legge e le norme CEE vigenti.**

### **TEME IL GELO**

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO LA PARTE NECESSARIA ALL'UTILIZZO

### **Caratteristiche tecniche**

**Tipo di legante:** resina acrilica;

**Cariche e pigmenti** :TiO<sub>2</sub> ,SiO<sub>2</sub>, etc.

**Ph:** 8.7 circa;

**Peso specifico:** 1.71 kg/lt.circa;

**Cariche granulometriche:** 0.7-1.2; 0.1-0.5; 0.1-0.3; 1.6-2;

**Viscosità di confezionamento:** pasta densa

**Class. COV** (Direttiva 2004/42/CE) : pitture per pareti esterne (Cat.A/C. - BA): 40 g/l (2010). Graffiato contiene al massimo 40 g/l.

**Aspetto:** opaco

**Colore:** bianco;

**Resa:** 1.7 Kg/mq secondo il tipo di supporto e del suo grado di assorbimento;

**Metodo di applicazione:** frattazzo inox, frattazzo di plastica;

**Diluizione:** nessuna pronto all'uso

**Essiccazione:** 4 – 5 ore al tatto, 24 ore in profondità;

**Durata in magazzino:** 12 mesi non diluito ed ad una temperatura compresa tra i +5 e +30 C;

**Aspetto:** opaco;

**Confezioni disponibili:** secchi da lt.5 e lt.14;

Seguire sempre attentamente scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche. solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessità è opportuno rivolgersi al nostro Servizio Tecnico. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, derivante dall'uso proprio o improprio del prodotto.

## **MODALITA' D'USO**

### **Preparazione del supporto**

*Su fondi ben rifiniti e nuovi:* spazzolare, spolverare fino ad rimuovere ogni impurità, imprimere con una mano di primer fissativo acrilico ACRIL 8 EXTRA diluito al 400 % e quindi applicare una mano di Fondo Graffiato fine (BUCCIATO).

*Per fondi vecchi e sfarinanti:* spazzolare, sabbiare, spolverare, fino a rimuovere ogni parte in fase di distacco, quindi imprimere con ACRIL 8 EXTRA diluito al 400 % di acqua.

In ogni caso il supporto di applicazione deve essere perfettamente asciutto, ben stagionato (almeno 4-6 settimane), livellato, liscio e tirato a fino, esente da residui friabili ed oleosi provenienti da prodotti disarmanti, da efflorescenze saline, da muffe, funghi, alghe.

### **Applicazione**

Frattazzo di plastica, frattazzo inox. Il prodotto va spalmato col frattazzo inox per poi venire rifinito con il frattazzo di plastica avendo cura che sia sempre pulito esercitando dei movimenti del polso, nelle varie direzioni, in leggera pressione nell'istante in cui comincia a rapprendersi. Applicare a temperature comprese tra i + 5° C e +30° C, evitare situazioni di forte vento, assolate, supporti gelidi o in condizioni di forte umidità sia esterna che di parete. Applicata la mano di fondo lasciare passare almeno 24 ore, successivamente dall'applicazione finale le pareti devono non subire influenza atmosferica per almeno 48-90 ore.

### **Diluizioni**

Il prodotto è pronto all'uso, rimescolare lentamente prima di utilizzarlo.

### **Avvertenze**

- Mai operare su muri caldi, muri umidi ed in giornate ventose.
- Non infiammabile, non richiede alcuna etichettatura.

### **Norme di sicurezza**

GRAFFIATO non presenta particolari rischi durante la manipolazione, mentre il film è particolarmente innocuo. Nel caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Nel caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

**La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.**