



ICS sas - via Carpignano zona P.I.P.73020 CURSI (LE)
tel. 0836/434049 fax. 0836/434423

http : www.colorificioics.it e -mail : info@colorificioics.it

SETTEMBRINI GROUP

INVIDIA

PITTURA ALL'ACQUA FOTOCATALITICA PER INTERNI ED ESTERNI, SUPERLAVABILE, ACRILICA, ANTIMUFFA - ANTIALGA

- A BASSO IMPATTO AMBIENTALE -

CARATTERISTICHE GENERALI

E' una massa pastosa all'acqua, impermeabile e idrorepellente di eccellenti qualità e caratteristiche che la pongono fra le migliori idropitture esistenti sul mercato.

A base di leganti acrilici, biossido di titanio e pigmenti selezionati per le loro caratteristiche di resistenza e qualità, permette di ottenere ottimi risultati in qualsiasi impiego. Ideale quindi per rivestire tutte quelle superfici interne e specialmente esterne che necessitano di igiene assoluta.

Le **caratteristiche proprie** possono essere così riassunte:

- ❑ Ottima pittura murale impermeabilizzante e protettiva per qualsiasi superficie;
- ❑ Di facile impiego, con ottima pennellabilità e distensione;
- ❑ Eccezionale dilatazione del film;
- ❑ Asciuga velocemente;
- ❑ Eccezionale resistenza alle più svariate condizioni atmosferiche;
- ❑ Perfettamente lavabile;
- ❑ Ottima idrorepellenza e resistenza all'azione disgregatrice dovuta ad alghe, muschio, e muffa;
- ❑ Copertura elevata;
- ❑ Elevato potere ancorante;
- ❑ Discreta elasticità permettendo una buona resistenza ai movimenti e deformazioni del supporto;
- ❑ Elevatissima resa.

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO LA PARTE NECESSARIA ALL'UTILIZZO

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: resine acriliche pure

Peso specifico: 1.33 g/cmc circa;

pH : 8.6÷8.9 circa

Viscosità di confezionamento: 39000 ± 2000 CPS a 30°

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : pitture per pareti esterne (Cat.A/C. - BA): 40 g/l (2010). INVIDIA contiene al massimo 6 g/l.

Aspetto: OPACO

Classe di resistenza allo sfregamento: SUPERLAVABILE

Resa: 90-100 mq circa, 2 mani -a secondo il grado di assorbimento del supporto

Metodo di applicazione: pennello, rullo, airless

Essiccazione: 1 ora al tatto ; in profondità in 24 h. circa;

Sovraverniciatura: secondo lo spessore e le condizioni ambientali;

Durata in magazzino: 12 mesi negli imballaggi originali, non diluito ad una temperatura compresa fra i 5° e i 30°C

Confezioni disponibili: lt.5.0, lt.14.0

Seguire sempre attentamente scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche. Solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessità è opportuno rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, derivante dall'uso proprio o improprio del prodotto.

MODALITA' D'USO

Preparazione del fondo

1. Su muri già pitturati con plastici sfarinanti non occorre alcuna preparazione particolare, salvo una buona pulizia della parete eliminando le parti non aderenti ed in fase di distacco.
2. Su intonaco nuovo è necessario l'utilizzo del fissativo ACRIL 8 EXTRA diluito 2-3 :1 (acqua/fissativo) o il fissativo "FIXUP" per ambienti interni diluito 5:1(acqua/fissativo) prima dell'applicazione del prodotto.
3. Su muri vecchi o di supporto debole pulire bene con acqua nebulizzata (idropulitrice) o con spazzola, applicare il fissativo "ACRIL 8 EXTRA" / "MUFFIX" e poi due mani di idropittura **INVIDIA**.
4. Su superfici di cemento la parete deve essere esente da polvere, detriti, tracce di oli, grassi o altri possibili agenti di distacco. Eventuali zone ammalorate o incoerenti dovranno essere rimosse e riparate con malta cementizia. Sulla superficie così preparata verrà quindi stesa una mano di fissativo ACRIL 8 EXTRA con diluizione 2-3 :1 (acqua/fissativo).
5. Su superfici con presenza di muffe/funghi/alghe occorre dapprima asportarle meccanicamente con spazzola d'acciaio e poi effettuare il trattamento antiradice DISINFESTO al fine di una eliminazione totale e non parziale. Lasciare asciugare per poi applicare due mani di INVIDIA.

Applicazione

Normalmente sono sufficienti due mani per ottenere una buona copertura ed una superficie uniforme. Il tempo necessario per l'asciugamento e funzione delle condizioni ambientali e del grado di assorbimento del supporto.

- ☞ Mai operare su muri caldi, muri umidi ed in giornate ventose;
- ☞ Mai operare con temperature vicine a 0° C.

Diluizioni

- La prima mano con acqua al 15-20% in peso;
- La seconda mano con acqua al 10% in peso;

Norme di sicurezza

INVIDIA non presenta particolari rischi durante la manipolazione, mentre il film è particolarmente innocuo. Nel caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Nel caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.