



..... non solo pitture !!!

ICS sas - via Carpignano zona P.I.P.73020 CURSI (LE)

tel. 0836/434049 fax. 0836/434423

http : www.colorificioics.ite-mail : info@colorificioics.it**SETTEMBRINI GROUP**

LATTE CALCE 3

PITTURA MURALE MINERALE PER INTERNI ED ESTERNI

Caratteristiche generali

Pittura murale all'acqua a base di grassello di calce spenta di fossa lungamente stagionata, olii speciali, pigmenti inorganici, resine ecologiche, che permettono l'applicazione a pennello, rullo o airless.

Naturale, ecologica, traspirante, insensibile agli attacchi di batteri e funghi, igienica, trova impiego ideale nel campo della eco-edilizia. Ideale per ricreare quegli effetti estetico-cromatici tipici di una volta.

Le **caratteristiche proprie** possono essere così riassunte :

- ❑ Composta da grassello di calce derivante dalla cottura di pietre calcaree aventi un tenore di CaCO_3 non inferiore al 97%;
- ❑ Massima traspirabilità purché vi siano dei supporti altrettanto traspiranti esenti da cemento e preparati con calce;
- ❑ Ideale nelle opere di restauro nei centri storici;
- ❑ Anticondensa e antisalnitro per la sua elevata traspirabilità;
- ❑ Eccezionale resistenza alle muffe ed ai batteri;
- ❑ Perfetto ancoraggio al supporto;
- ❑ Ottima copertura;
- ❑ Alto punto di bianco;
- ❑ Prodotto ecologico resistente al fuoco;
- ❑ Buona resistenza ai raggi U.V.;
- ❑ Discreta resistenza all'abrasione a secco;
- ❑ Buona resistenza alle intemperie (dopo l'avvenuto processo di ossidazione)

TEME IL GELO

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO LA PARTE NECESSARIA ALL'UTILIZZO

Per ottenere i risultati voluti seguire attentamente e scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche. Solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilità, diretta e/o indiretta, derivante dall'uso proprio o improprio del prodotto. Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Servizio Tecnico.

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: grassello di calce

Peso specifico: 1.40 g/cmc circa;

pH : 12.6 circa

Viscosità di confezionamento:
26000±2000 CPS a 30°

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) :
pitture per pareti esterne (Cat.A/C. - BA)
75g/l (2007); 40 g/l (2010).

LATTE 3 contiene al massimo 1 g/l.

Aspetto: OPACO

Classe di resistenza allo sfregamento:
N.D.

Diluizione: 10% con acqua in peso la prima mano, 5% la seconda mano;

Resa: 1.5 – 2.00 kg/m² circa a secondo il grado di assorbimento del supporto

Metodo di applicazione: pennello, rullo, airless

Essiccazione: 1 ora al tatto ; in profondità in 24 h. circa;

Sovraverniciatura: secondo lo spessore e le condizioni ambientali;

Durata in magazzino: 12 mesi negli imballaggi originali, non diluito ad una temperatura compresa fra i 5° e i 30°C

MODALITA' D'IMPIEGO

Applicazione

LATTE DI CALCE 3 può essere applicata a rullo, pennello, airless.

Su muri vecchi/supporti sfarinanti: è indispensabile un'accurata pulizia della superficie dalla polvere e da eventuali vecchie pitture, non ancorate perfettamente.

Successivamente, prima di procedere alla pitturazione con **LATTE DI CALCE 3**, applicare il fissativo normale "FIXUP" su supporti interni, oppure il fissativo acrilico "ACRIL 8 EXTRA" su supporti esterni.

Al fine di ottenere una maggiore protezione esterna è possibile trattare la superficie esterna pitturata con il protettivo MINERALE KM PROTECTIVE.

Avvertenze

- ❑ Mai operare su muri caldi ed in giornate ventose;
- ❑ Non applicare se il supporto è bagnato o in presenza di forte umidità;
- ❑ Non applicare su il supporto è caldo ed in giornate ventose;
- ❑ Non applicare con temperature vicino allo 0°C.
- ❑ Non infiammabile, non nocivo, non richiede etichettatura;
- ❑ Sconsigliato l'uso su fondi di natura organica, su fondi in cemento armato (per la sua elevata traspirabilità, la pittura a calce non proteggerebbe tale fondo dall'aggressione acida dall'anidride carbonica), su fondi troppo umidi e con presenza di efflorescenze;

Normative per la sicurezza d'impiego

In base alle informazioni disponibili, se il prodotto viene impiegato in modo tecnicamente corretto non provoca effetti nocivi.

E' consigliabile proteggersi gli occhi e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua corrente e consultare tempestivamente un medico.

Voce di capitolato

Pitturazione interna a doppio strato a base di grassello di calce tipo LATTE DI CALCE 3 del Colorificio ICS sas, in colori tenui ed a scelta della D.L., prodotto con caratteristiche ecologiche, antimuffa, battericida e traspirante, dato in opera a qualsiasi altezza e su superfici piane o curve, previa preparazione del sottofondo, comprendente la stuccatura parziale con stucco in emulsione acquosa, carteggiatura, lavaggio sgrassante ecc. e quant'altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.