



ICS sas - via Carpignano zona P.I.P.73020 CURSI (LE)
tel. 0836/434049 fax. 0836/434423

http : www.colorificioics.it e -mail : info@colorificioics.it

SETTEMBRINI GROUP

QUARZO GUM

- ❑ PITTURA ALL'ACQUA OPACA PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
- ❑ GUAINA IMPERMEABILIZZANTE PER TUTTE LE SUPERFICI
- ❑ COLORI: BIANCO

CARATTERISTICHE GENERALI

E' una massa pastosa all'acqua, buona elasticità, impermeabile che impartisce alla pavimentazione caratteristiche di resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferiche notevoli.

A base di leganti acrilici, silossani, ossidi Bayer e pigmenti selezionati per le loro caratteristiche di resistenza e qualità, permette di ottenere ottimi risultati in qualsiasi impiego specialmente per la verniciatura dei campi da tennis.

Le caratteristiche proprie possono essere così riassunte:

- ❑ Ottima sia come pittura per campi da tennis sia come guaina impermeabilizzante e protettiva per qualsiasi superficie, compreso tetti e terrazze;
- ❑ Di facile impiego, con ottima pennellabilità e dilatazione;
- ❑ Asciuga velocemente;
- ❑ Buona resistenza alle più svariate condizioni atmosferiche, ai raggi ultravioletti ed ai prodotti chimici;
- ❑ Buona lavabilità;
- ❑ Buona idrorepellenza e resistenza all'azione disgregatrice dovuta ad alghe, muschio, e muffa;
- ❑ Copertura elevata;
- ❑ Potere ancorante decisamente superiore;
- ❑ Può essere impiegato per la manutenzione senza demolizione di vecchie coperture in bitume;
- ❑ Possiede buona elasticità permettendo una buona resistenza ai movimenti e deformazioni del supporto;

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO LA PARTE NECESSARIA ALL'UTILIZZO

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: resine acriliche pure

Ph: 8.7 circa

Peso specifico: 1.40 g/cmc circa

Brillantezza: opaco

Viscosità di confezionamento: 36000±2000 CPS a 30°

Classe di resistenza allo sfregamento: SUPERLAVABILE

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : pitture per pareti esterne (Cat.A/C. - BA): 40 g/l (2010). Manto plastico contiene al massimo 40 g/l.

Resa: 150-200 gr/mq c.ca a secondo il grado di assorbimento del supporto e dello spessore che si vuole ottenere;

Metodo di applicazione: pennello, rullo, airless, a spatola.

Essiccazione: fuori polvere in 15-20 min; in profondità in 2-3 ore circa calpestabile dopo almeno 12 ore

Sovraverniciatura: dopo 12 ore dalla prima mano

Durata in magazzino: 12 mesi negli imballaggi originali, non diluito ad una temperatura compresa fra i 5° e i 30°C

Seguire sempre attentamente scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche. Solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessità è opportuno rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Il Colorificio ICS non si assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, derivante dall'uso proprio o improprio del prodotto.

MODALITA' D'USO

Preparazione del fondo

1. Su superfici già pitturate non occorre alcuna preparazione particolare, salvo una buona pulizia eliminando le parti non aderenti ed in fase di distacco.
2. Su superfici nuove è necessario l'utilizzo del fissativo acrilico ACRIL8 EXTRA diluito 2-3 :1 (acqua/fissativo) o PLIOSOLV (fissativo al solvente pronto all'uso) prima dell'applicazione del prodotto, nonché se si tratta di pavimentazioni in asfalto o cemento occorre lasciare passare un mese al fine di consentire la fuoriuscita dei componenti catramosi volatili dell'asfalto o per permettere una presa completa del cemento e l'eliminazione degli affioramenti alcalini.
3. Su superfici con presenza di muffe/funghi/alghe occorre dapprima asportarle meccanicamente con spazzola d'acciaio o idropulitrice e poi effettuare il trattamento antiradice DISINFESTO al fine di una eliminazione totale e non parziale. Lasciare asciugare per poi applicare due mani di MANTO PLASTICO previo fissativo.

Applicazione

Normalmente sono sufficienti due mani per ottenere una buona copertura ed una superficie uniforme. Il tempo necessario per l'asciugamento e funzione delle condizioni ambientali e del grado di assorbimento del supporto.

- ☞ Non applicare se il supporto è bagnato o in presenza di forte umidità;
- ☞ Non applicare su il supporto è caldo ed in giornate ventose;
- ☞ Non applicare con temperature vicino allo 0°C.

Diluizioni

- Per guaine impermeabilizzanti con acqua al 5% in peso in funzione dello spessore;
- Come idropittura con acqua al 10 -15% in peso.

Norme di sicurezza

MANTO PLASTICO non presenta particolari rischi durante la manipolazione, mentre il film è particolarmente innocuo. Nel caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Nel caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.