



..... non solo pitture !!!

ICS sas - via Carpignano zona P.I.P.73020 CURSI (LE)

tel. 0836/434049 fax. 0836/434423

http : www.colorificioics.it e-mail : info@colorificioics.it

SETTEMBRINI GROUP

RASATO

RIVESTIMENTO PROTETTIVO e DECORATIVO A SPESSORE (granul. max 0.7-1.2)

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un prodotto all'acqua a base di legante acrilico in emulsione, ad alto contenuto di pigmenti e cariche minerali resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, sabbie silicee e graniglie di marmo a curva granulometrica bilanciata, farine di quarzo ed additivi di prima qualità.

Di aspetto opaco ed uniforme possiede le seguenti **caratteristiche proprie** :

- Buona dilatazione e copertura;
- Perfetto ancoraggio al supporto;
- Resiste all'esterno alle più diverse condizioni atmosferiche;
- Possiede una elevata resa applicativa;
- Di facile impiego;
- Battericida ed antimuffa;
- Ottima idrorepellenza;

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: resina acrilica;

Cariche e pigmenti : TiO₂ , SiO₂ , etc.

Ph: 8.3-8.6 circa;

Peso specifico: circa 2.5g/cm³ ;

Viscosità di confezionamento: pasta densa spatolabile

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : pitture per pareti esterne (Cat.A/C. - BA): 40 g/l (2010). RASATO contiene al massimo 11 g/l.

Aspetto: OPACO

Colore: bianco, colori di cartella;

Diluizione: nessuna, rimescolare lentamente prima dell'uso;

Resa teorica: 0.5-0.8 Kg/mq circa

Metodo di applicazione: frattazzo

Essiccazione: 20' - 30' al tatto, circa 24 ore in profondità;

Durata in magazzino: 12 mesi non diluito ed ad una temperatura compresa tra i +5 e +30 C;

Confezioni disponibili: lt.5 e lt.14;

Seguire sempre attentamente scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche. solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessita' e' opportuno rivolgersi al nostro Servizio Tecnico. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilita', diretta o indiretta, derivante dall' uso proprio o improprio del prodotto.

MODALITA' D'USO

Preparazione del supporto

1. Su muri già pitturati con plastici non occorre alcuna preparazione particolare, salvo una buona pulizia della parete eliminando le parti non aderenti ed in fase di distacco.
2. Su intonaco nuovo e necessario l'utilizzo del fissativo ACRIL 8 EXTRA diluito 3\4 : 1 (acqua/fissativo) prima dell'applicazione del prodotto.
3. ***Far stagionare bene gli intonaci nuovi (almeno 28 gg. per gli intonaci a base cemento e 90 gg. per gli intonaci a base calce).***
4. Su muri vecchi o di supporto debole pulire bene con acqua nebulizzata (idropulitrice) o con spazzola, applicare il fissativo ACRIL 8 EXTRA e poi due mani di idropittura SIO₂QUARZ EXTRA.
5. Su superfici di cemento la parete deve essere esente da polvere, detriti, tracce di oli, grassi o altri possibili agenti di distacco. Eventuali zone ammalorate o incoerenti dovranno essere rimosse e riparate con malta cementizia. Sulla superficie così preparata verrà quindi stesa una mano di fissativo ACRIL 8 EXTRA con diluizione 2-3 : 1 (acqua/fissativo).
In ogni caso applicare una mano di fondo a colore con "SILICQUARZ COLORATO".
6. Su superfici con presenza di muffe/funghi/alghe occorre dapprima asportarle meccanicamente con spazzola per poi effettuare il trattamento DISINFESTO al fine di una eliminazione totale e non parziale. Lasciare asciugare per poi applicare.

Applicazione

Il prodotto va spalmato col frattazzo inox in maniera uniforme e lasciandosi guidare dalla graniglia per lo spessore. Quindi si rifinisce, congiuntamente, col frattazzo di plastica avendo esercitando una leggera pressione in senso circolare sul prodotto. Applicare con temperature comprese tra +5°C e +30°C.

- ☞ Non applicare se il supporto è bagnato o in presenza di forte umidità;
- ☞ Non applicare su il supporto è assolato ed in giornate ventose;

Lasciar trascorrere almeno 24 ore dalla mano di fondo applicata.

Norme di sicurezza

Il prodotto non presenta particolari rischi durante la manipolazione, mentre il film è particolarmente innocuo. Nel caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Nel caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.