



ICS sas - via Carpignano zona P.I.P.73020 CURSI (LE)
tel. 0836/434049 fax. 0836/434423

http : www.colorificioics.it e-mail : info@colorificioics.it

SETTEMBRINI GROUP

SiX-Protective C

IDROREPELLENTE SILOSSANICO-CONSOLIDANTE

IMPERMEABILIZZANTE PER L'EDILIZIA AL SOLVENTE

Caratteristiche generali

Prodotto con materie prime HULS AG, formulato espressamente per l'impregnazione di materiali assorbenti a media ed alta porosità a base di esteri silicei.

Caratterizzato da un'elevata velocità di polimerizzazione e da un marcato effetto perlante possiede una buona capacità di consolidazione dei supporti litoidi.

SiX - Protective C è inoltre indicato per supporti alcalini.

Le caratteristiche proprie possono essere così riassunte:

- ☐ Elevato effetto perlante;
- ☐ Idrorepellenza dei supporti trattati;
- ☐ Buona permeabilità al vapore acqueo;
- ☐ Assenza di variazioni cromatiche;
- ☐ Buona durata nel tempo;
- ☐ Elevato potere antiadesivo nei confronti dello smog e della polvere;
- ☐ Assenza di efflorescenze saline dovute a sottoprodotti di reazione;
- ☐ Essiccazione superficiale senza la formazione di superfici umide ed appiccicose;
- ☐ Non crea pellicole superficiali;
- ☐ Ideale per balconi, terrazze, coperture in fibrocemento, calcestruzzo a vista, facciate in 'Carparo' o Pietra Leccese, restauro monumenti, ecc.;
- ☐ Alto potere di penetrazione;

Caratteristiche tecniche

Densità: 0.980 gr/mc

Colore: da incolore a paglierino

Resa: 4-10 mq/lit a seconda del tipo di superficie e dell'assorbimento

Solvente: ragia minerale, idrocarburi aromatici ed alifatici.

Confezioni disponibili: lit.1, lit. 2.5, lit.15.

Essiccazione: 10 minuti al tatto;

Durata in magazzino: 9 mesi in contenitori ermeticamente chiusi, a temperature inf. a 30° C.

Seguire sempre attentamente le indicazioni tecniche specifiche. Solo un uso corretto del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessità è opportuno rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilità, diretta e indiretta, derivante dall'uso proprio o improprio del prodotto.

MODALITA' D'IMPIEGO

Applicazione

L'idrorepellente SiX-Protective C è già pronto all'uso; va applicato su superfici perfettamente asciutte, pulite, esenti da grassi, olii, applicarlo a spruzzo o a pennello sino a completo assorbimento. Non additivare il prodotto con altre sostanze che ne possono compromettere le caratteristiche.

Il prodotto è particolarmente indicato per :

- ☐ Facciate in mattoni;
- ☐ Fibrocemento;
- ☐ Intonaci minerali;
- ☐ Pietre naturali e artificiali con leganti a base minerale;
- ☐ Protettivo finale per pitture minerali per esterni (quarzo, silicati);
- ☐ Manufatti in cemento;
- ☐ Calcestruzzo a vista, pareti a faccia vista;

E' opportuno applicare il prodotto su superfici fredde e non esposte direttamente alle radiazioni solari. Durante l'applicazione del prodotto è opportuno proteggere la vegetazione circostante, finestre, infissi in alluminio con pellicole protettive in polietilene.

Norme di sicurezza

R11: Facilmente infiammabile

R20/21: nocivo per inalazione e contatto con la pelle;

R36/38: irritante per gli occhi e la pelle

S16: Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare;

S23: Non respirare gas/fumi/vapori

S26: in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico;

S29: non gettare i residui nelle fognature;

S33: evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche;

S43: in caso di incendio usare CO2 o polveri estinguenti. Evitare di usare l'acqua!!

S25: evitare il contatto con gli occhi;

S37: usare indumenti protettivi e guanti adatti;

S7: conservare il recipiente ben chiuso.

Nel caso di ingestione accidentale consultare urgentemente il medico.

Voce di capitolato

Trattamento consolidante, idrorepellente non filmogeno a base di resine silossaniche ad esteri silicee, caratterizzato da una velocità di polimerizzazione e da un marcato effetto perlante ed inoltre indicato per supporti alcalini; applicabile a pennello od a spruzzo su strutture murarie, pietre naturali a faccia vista tipo 'Carparo' , ' Madre Grazia' o Pietra Leccese.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.