



STUCCO VENEZIANO

RIVESTIMENTO A BASE DI GRASSELLO DI CALCE

CARATTERISTICHE GENERALI

Stucco veneziano è un prodotto a base di grassello di calce lungamente stagionato e polvere di marmo. È rivolto a tutti quegli che operano nel campo del restauro e nel recupero dell'immenso patrimonio storico esistente.

Possiede le seguenti **caratteristiche tecniche** che possono essere così riassunte:

- Massima traspirabilità;
- Assenza di pellicola;
- Aderisce bene al supporto;
- Asciuga velocemente;
- Battericida ed antimuffa;
- Facilità di applicazione;
- Elevata resistenza all'aggressione di muffe;

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: grassello di calce lungamente stagionato;

Classe di resistenza: -;

Peso specifico: 1.57 g/cmc circa ;

pH : 12.6 circa

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : pitture per effetti decorativi (Cat.L. - BA) 300g/l (2007); 200 g/l (2010). Stucco Veneziano contiene al massimo 2 g/l.

Viscosità di confezionamento: pasta densa

Applicazione: frattazzo inox/ spatola inox;

Diluizione: pronto all'uso;

Essiccazione: 3ore al tatto, circa 24 ore in profondità;

Resa: 0.7-1.0Kg/m² per mano sempre secondo le caratteristiche proprie del supporto;

Colori disponibili: bianco e colori di cartella;

Confezioni disponibili: lt.5.0, lt.12;

Magazzino: 6 mesi negli imballaggi originali, compresa fra i 5° e i 30° C;

Seguire sempre scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche. Solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessità è opportuno rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilità, diretta ed indiretta, derivante dall'uso proprio o improprio del prodotto.

MODALITA' D'USO

- Preparazione del fondo

1. Su muri già pitturati non occorre alcuna preparazione particolare, salvo una buona pulizia della parete eliminando le parti non aderenti ed in fase di distacco;
2. Su intonaco nuovo o su supporto debole, pulire bene con acqua nebulizzata (idropulitrice) o con spazzola ed applicare il fissativo "FIXUP" per ambienti interni. Su superfici di cemento la parete deve essere pulita da polvere, detriti tracce di oli, grassi o altri possibili agenti di distacco. Eventuali zone ammalorate o incoerenti dovranno essere rimosse e riparate con malta cementizia. Sulla superficie così preparata verrà stesa quindi una mano di fissativo;
3. Su superfici con presenza di muffe/funghi/alghe occorre dapprima asportarle meccanicamente con spazzola d'acciaio e poi effettuare il trattamento bonificante "DISINFESTO" al fine di una eliminazione totale e radicale delle spore. Lasciare asciugare qualche ora per poi applicare il rivestimento decorativo Stucco Veneziano.

- Applicazione

Stendere con frattazzo Inox in due passate attendendo 6-8 ore tra una mano e l'altra avendo cura di eliminare eventuali sbavature formatesi durante l'applicazione attraverso carta abrasiva molto fine (N° 220). Dopo completa essiccazione, praticamente dopo le 24 ore, ed ottenuta una superficie uniforme e livellata, si applica il prodotto e quando questo perde l'effetto bagnato si può procedere alla spatolatura con frattazzino inox o spatola inox fino ad ottenere l'effetto desiderato. Preferibilmente deve essere applicato su supporti traspiranti e rifiniti frattazzo fine, composti esclusivamente con calce naturale bianca. Gli intonaci nuovi devono essere omogenei nella stagionatura.

Bisogna tener presente che il se grassello di calce proviene da cotture diverse può influire sulla tonalità di uno stesso colore.

Un ulteriore lucidatura si ottiene attraverso l'impiego della cera per Stucco Veneziano, stendendola attraverso il frattazzo inox e dopo 12 ore circa, uniformare con un panno di lana o altri attrezzi adatti, esercitando un'azione meccanica, conferendo alla superficie oltre alla lucentezza, protezione. Si consiglia di operare a temperature comprese tra i 10 ed i 30°C con umidità relativa non superiore all'85%. Nella stagione calda può essere opportuno inumidire preliminarmente la superficie da trattare.

- Non applicare se il supporto è bagnato ed in presenza di efflorescenze saline;
- Non applicare con temperature vicino allo 0°C.
- Non applicare in giornate con temperature molto elevate.

- Norme di sicurezza

STUCCO VENEZIANO è un prodotto a base di grassello di calce ed è classificato corrosivo dalle normative sull'etichettatura dei preparati, pertanto è necessario proteggersi gli occhi ed evitare il contatto con la pelle durante la posa in opera del prodotto. Nel caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.