

COLORIFICIO



ICS sas - via Carpignano zona P.I.P.73020 CURSI (LE)

tel. 0836/434049 fax. 0836/434423

http : www.colorificioics.it e-mail : info@colorificioics.it

SETTEMBRINI GROUP

Paint e coating specialties

TRAXPIRAL

IDROPITTURA LAVABILE ACRILICA

CARATTERISTICHE GENERALI

E' una pittura murale all'acqua a base di legante misto-acrilico in emulsione, biossido di titanio, biocida garantito, pigmenti Bayer, selezionati per le loro caratteristiche qualitative decisamente superiori.

Di aspetto opaco ed uniforme possiede le seguenti **caratteristiche tecniche** che possono essere così riassunte:

- Ottima dilatazione e copertura;
- Alto punto di bianco;
- Aderisce bene al supporto;
- Ottima resistenza allo sfregamento a secco
- Asciuga velocemente;
- Elevato potere battericida, antimuffa;
- Facilità di applicazione;
- Ottima traspirabilità;
- Buona lavabilità e resa;
- Buona resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici;
- Non ingiallente;
- Finitura liscia, vellutata;

MESCOLARE CON ACQUA POTABILE SOLO LA PARTE NECESSARIA ALL'UTILIZZO

Tale prodotto non richiede alcuna etichettatura di pericolo secondo la legge e le norme CEE vigenti.

Caratteristiche tecniche

Tipo di legante: emulsioni misto acriliche;

Peso specifico: 1.70 Kg/lit.;

pH : 8.5 circa;

Viscosità di confezionamento: 37000 $\pm$ 1000 CPS a 30°

Class. COV (Direttiva 2004/42/CE) : pitture per effetti decorativi (Cat.A/C. - BA): 30 g/l (2010). TRAXPIRAL contiene al massimo 30 g/l.

Aspetto: Opaco, vellutato;

Classe di resist. allo sfregamento: LAVABILE EXTRA;

Applicazione: pennello, rullo, airless;

Diluizione: la prima mano 15%-20% con acqua in peso, la seconda mano 10% -15% di acqua in peso;

Essiccazione: 30'-60' al tatto; 24 ore in profondità;

Sovraverniciatura: varia a seconda della temperatura stagionale;

Resa: 10-12 mq/lit. secondo le caratteristiche proprie del supporto;

Colori disponibili: bianco, colorati cartella ICS;

Confezioni disponibili: lt.5.0, lt.14;

Magazzino: 12 mesi negli imballaggi originali, non diluiti con acqua ad una temperatura compresa fra i 5° e i 30° C;

Seguire sempre scrupolosamente le indicazioni tecniche specifiche. Solo un uso corretto ed appropriato del prodotto permette di ottenere dei risultati soddisfacenti. Per qualsiasi necessità è opportuno rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Il Colorificio ICS sas non si assume alcuna responsabilità, diretta ed indiretta, derivante dall'uso proprio o improprio del prodotto.

MODALITA' D'USO

Preparazione del fondo

1. Su muri già pitturati non occorre alcuna preparazione particolare, salvo una buona pulizia della parete eliminando le parti non aderenti ed in fase di distacco;
2. Su intonaco nuovo o su supporto debole, pulire bene con acqua nebulizzata (idropulitrice) o con spazzola ed applicare il fissativo "FIXUP" per ambienti interni. Su superfici di cemento la parete deve essere pulita da polvere, detriti tracce di oli, grassi o altri possibili agenti di distacco.
3. Eventuali zone ammalorate o incoerenti dovranno essere rimosse e riparate con malta cementizia. Sulla superficie così preparata verrà stesa quindi una mano di fissativo;
4. Su superfici con presenza di muffe/funghi/alghe occorre dapprima asportarle meccanicamente con spazzola d'acciaio e poi effettuare il trattamento bonificante "DISINFESTO" al fine di una eliminazione totale e radicale delle spore. Lasciare asciugare qualche ora per poi applicare il fissativo Anti - muffa "MUFFIX" e successivamente due mani di TRAXPIRAL.

Applicazione

Normalmente sono sufficienti due mani per ottenere una buona copertura ed una superficie uniforme. Il tempo necessario per l'asciugamento è funzione delle condizioni ambientali e del grado di assorbimento del supporto.

- ☞ Non applicare se il supporto è bagnato o in presenza di forte umidità;
- ☞ Non applicare su il supporto è caldo;
- ☞ Non applicare con temperature vicino allo 0°C.

Norme di sicurezza

TRAXPIRAL non presenta particolari rischi durante la manipolazione, mentre il film è particolarmente innocuo. Nel caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Nel caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Il colorificio ICS dichiara che le informazioni su riportate è frutto delle nostre migliori esperienze, conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia l'utilizzatore finale si assume la completa responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazioni sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.